

Standar.

Skada.

Flera lagningar med segelgarn.

Konserveringsåtgärd.

Lagningar med segelgarn borttages.

Standaret tvättas med vatten. Arkivchiffong färgas och zaponbehandlas, båda sidorna kläs med chiffong. Alla hål och revor nersys först på den ena halvan, sedan överkläs med den andra och denna fastsys med förstyggn i flera rader.

Protokollet upprättat 1925 av frih:an Marie Louise Sparre.

